



Sanyl 611

Artikel Nr.: TX2843

Kennzeichnende Merkmale

Herstellungsverfahren ISO 2424:	Nadelvlies
Oberseitengestaltung ISO 2424:	meliert
Kurzbeschreibung:	Grobfaserig
Rapporte:	ohne
Faserzusammensetzung der Nutzschicht:	70% PP / 30% PA Dorix
Trägermaterial ISO 2424:	synthetisch
Rückenausrüstung ISO 2424:	PES-Vlies
Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm:	200
Gesamtdicke ISO 1765 / mm:	ca. 4,5
Flächengewicht ISO 8543 / g/m ² :	ca. 1.000
Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m ² :	ca. 600

Echtheiten

Licht DIN EN ISO 105 B02:	≥ 5
Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12:	≥ 3-4
Wasser EN ISO 105-E01:	≥ 3-4

Bauphysikalische Eigenschaften

Brennverhalten:	Cfl-s1
Durchgangswiderstand ISO 10965 R _{DT} :	10 ⁹
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α _w :	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB:	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m ² :	

Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307



Luxusklasse



CE 18

Textimex Bodenbeläge
GmbH & Co. KG
Frankfurter St. 62
D-36043 Fulda
EN 1307
TE600001
EN 14041



Textiler Bodenbelag
zur Nutzung in
Innenräumen

Dura Textimex GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 62
D-36043 Fulda
Fon +49 661 833 49730
Fax +49 661 833 49740
Mail: info@dura-textimex.de
Internet: www.dura-textimex.de