

Sanyl 611

Art der Herstellung	Nadelvlies	ISO 2424
Musterung / Gestaltung	Meliert	
Oberflächenstruktur	Grobfaserig	ISO 2424
Breite	200 cm	
Rücken	LV	ISO 2424
Nutzschicht	70% PP / 30% doric® PA	ISO 2424
Poleinsatzgewicht	600 gr/m ²	ISO 2424
Flächengewicht	1000 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Flächengewicht der Nutzschicht	550 gr/m ²	+/- 15% EN 984
Gesamthöhe	4,5 mm	+15% / -10% ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr	EN 1307
Komfortklasse	LC1	EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356
Trittschallminderung ALW	19 dB	ISO 10140
Schallabsorptionsgrad α_W	0,15	ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,11 m ² .K/W	ISO 8302
Brandverhalten	Cfl,s1 (vollflächige Verklebung)	EN 13501-1

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
 ISO 14001:2015-certified processes

2020-03-02