

## Sanyl GT SL

<b>Art der Herstellung</b>	Nadelvlies		ISO 2424
<b>Musterung / Gestaltung</b>	Meliert		
<b>Oberflächenstruktur</b>	Grobfaserig		ISO 2424
<b>Breite</b>	50*50 cm		
<b>Rücken</b>	LV		ISO 2424
<b>Nutzschicht</b>	35% doric® PA / 25% PES / 40% PP		ISO 2424
<b>Nutzschichteinsatzgewicht</b>	660 gr/m <sup>2</sup>		
<b>Flächengewicht</b>	4380 gr/m <sup>2</sup>	+/- 15%	ISO 8543
<b>Flächengewicht der Nutzschicht</b>	580 gr/m <sup>2</sup>	+/- 15%	EN 984
<b>Gesamthöhe</b>	7,8 mm	+15% / -10%	ISO 1765
<b>Beanspruchungsbereich</b>	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr		EN 1307
<b>Komfortklasse</b>	LC1		EN 1307
<b>Stuhlrolleneignung</b>	Ja, permanente Nutzung		EN 985
<b>Elektrostatische Aufladung</b>	< 2kV		ISO 6356
<b>Trittschallminderung ΔLW</b>	18 dB		ISO 10140
<b>Schallabsorptionsgrad αW</b>	0,15		ISO 11654
<b>Wärmedurchlasswiderstand R und λ</b>	0,11 m <sup>2</sup> .K/W		ISO 8302
<b>Brandverhalten</b>	Cfl,s1 (vollflächige Verklebung)		EN 13501-1

## Fußboden-Symbole



## Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes  
 ISO 14001:2015-certified processes

2020-03-02